PANNELLO BRIK® RASATO

Una guida alla progettazione utile a progettisti, architetti, geometri ed imprese.
Semplifica il lavoro e favorisce la scelta di prodotti certificati e qualificati.

VOCI DI CAPITOLATO PER SISTEMA COSTRUTTIVO CON PANNELLO BRIK RASATO

Muratura interna divisoria o controparete realizzata con pannelli in calcestruzzo vibrocompresso di argilla espansa idrorepellente tipo “BRIK” con profili ad incastro maschio-femmina sui quattro lati, forati con un ordine di camere di dimensioni modulari di cm 90x27,7 spessori cm...(7,5-9,5) di densità a secco vuoto per pieno di 900 kg/m^2 con resistenza a carico di rottura a compressione non inferiore a 4 N/mm^2 posati con apposito collante poliuretanico.
I blocchi impiegati devono essere rifiniti con uno strato di rasatura pari a 5 mm. di spessore per ottenere caratteristiche di isolamento acustico pari a Rw=39-41-44-50-54-60 dB, e con resistenza al fuoco pari a EI 90-120-180.
Tali caratteristiche dovranno essere confermate da certificato di Laboratorio autorizzato.

Su richiesta può essere rilasciata la DoP (Dichiarazione di Prestazione) per qualsiasi manufatto contenente tutte le caratteristiche del prodotto.

PREFEDIL
L’evoluzione continua

www.prefedil.it

PREFEDIL S.p.a.
Via Cassia km. 46,500 - 01015 Sutri (VT)
Tel. 0761.608806 / 609256
Mob. 335.5995226 - Fax 0761.600874
info@prefedil.it

PUNTO PREFEDIL
Via Prenestina 956 - 00155 Roma
Tel. 06.2281740
www.puntoprefedil.it